

## AVANTAGES

- Haut rendement
- Qualité supérieure
- Aspect velours tendu
- Lavable



Réglementation en vigueur :  
Norme AFNOR T 36005  
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :  
Produit en phase aqueuse,  
non soumis à l'étiquetage.

Directive DECOPAINT :  
Ce produit contient  
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE



## PEINTURE VELOURS INTÉRIEUR

Peinture acrylique de finition velours intérieur, destinée à être appliquée surtout sur murs de cuisine et salles d'eau.

### SUPPORTS ADMIS

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds :  
plaques de plâtre, anciennes peintures et supports enduits  
en bon état.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.  
Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression  
POLAIRE IMPRESSION de SEMIN.

#### APPLICATION

Après séchage complet de l'impression,  
appliquer 2 couches de peintures POLAIRE VELOURS de SEMIN.

#### OUTILS

Brosse, rouleau microfibre tissé HD de 10 ou 12mm et Airless buse 517  
(Pression 80 bars). Dilution 3% maximum.

#### NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

#### NOMBRE DE COUCHES

2 couches.

#### RENDEMENT

De 10 à 12 m<sup>2</sup> au litre.

#### SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 2 h.

Recouvrable : 6 h.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C  
et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

#### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

##### CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 et 15 L

##### CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.  
Stocker à l'abri du gel et à l'abri des fortes chaleurs.

##### BRILLANT SPÉCULAIRE

12% sous un angle de 85°.

##### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

##### EXTRAIT SEC (EN POIDS)

55 %.

##### MASSE VOLUMIQUE

1,45 (norme EN 13300)

Gamme de peintures POLAIRE – Négociants matériaux

